

Rostlos glücklich...



Achsteile einfach und
effektiv aufarbeiten

6.2011



KORROSIONSSCHUTZ DEPOT®

Nach vielen Jahren Alltagsverkehr sehen Achs- und Lenkungsteile oft nicht mehr sehr ansehnlich aus. Teilweise ist der ursprüngliche Lack abgeplatzt und einige Roststellen zeigen sich selbstverständlich auch schon. Ansich sind die Teile technisch oft noch in Ordnung, sodass eine komplette Restaurierung nicht gerechtfertigt ist, aber ein ordentliches Aussehen sollten sie doch haben.

Mit Hilfe von Owatrol-Öl basierenden Produkten kann mit einfachen Mitteln eine haltbare und vor allem ansehnliche neue Lackierung aufgebracht werden.



Zunächst sollte man mit einem Silikonentferner, Bremsenreiniger oder ähnlichem Dreck und Öl entfernen. Das schafft nicht nur die gute Basis für die spätere Lackierung sondern bringt auch einen genauen Überblick über den tatsächlichen Zustand.




Im zweiten Schritt entfernt man mit einer Drahtbürste den losen Altlack und Rostschuppen. Am sichersten geht das mit einer Handdrahtbürste, die gezopfte Drahtbürste auf dem Winkelschleifer oder der Bohrmaschine ist zwar verlockend entfernt für unseren Zweck aber zuviel Rost. Außerdem kann es durch die hohe Rotationsgeschwindigkeit passieren, dass der Rost aufgrund der dabei entstehenden Hitze schmilzt und zu einer vermeintlich rostfreien schwarz-silber glänzenden Oberfläche verschmiert. Wenn man nicht viel Erfahrung mit Rost hat fällt es schwer diese Oberfläche von einer tatsächlich rostfreien zu unterscheiden. In so einem Fall beißt sich jeder Rostumwandler die Zähne aus, da ein Eindringen in die Roststruktur unmöglich ist. Wird dennoch mit der rotierenden Bürste entrostet, sollte im Anschluss auf jeden Fall mit grobem (80er oder 120er) Schleifpapier getestet werden ob sich die Oberfläche nicht öffnen lässt und doch noch Rost auf dem Metall zu finden ist.

Eventuell sollte man jetzt nochmals entfetten.



Auf die nun von grobem Rost befreiten Achsteile trägt man mit dem Pinsel (oder aus der Spraydose) Owatrol Öl auf. Owatrol Öl kann tief in den Rost vordringen und verdrängt dort die Rostverursacher Luft und Feuchtigkeit. Innerhalb von 1-2 Stunden muss man in der Regel 1-3 Anstiche aufbringen um den Rost zu sättigen. Das ist ähnlich wie beim Lasieren von Holz, solange der Untergrund noch saugt und das Owatrol Öl noch flüssig ist gibt man eine weitere Schicht oben auf. Erst wenn ein hauchdünner leicht glänzender Film auf der Oberfläche stehen bleibt, ist der rostige Untergrund gesättigt (Im Bild 4: links gesättigt, rechts noch unbehandelt). Die Besonderheit von Owatrol ÖL ist, dass Owatrol Öl nach ca. 1-2 Tagen zu einer nicht klebrigen trockenen lackartigen Schicht aushärtet. Diese Eigenschaft kann man optimal nutzen um weitere Lacke aufzutragen.



Wenn es eilig ist und es auf Stabilität gegen Steinschlag nicht so ankommt, kann man den Schritt mit der Grundierung überspringen und gleich lackieren. Soll die Beschichtung aber robust und gut widerstandsfähig werden ist das Auftragen von 2-3 Schichten Ovagrundol als stabile Basis sehr sinnvoll. Zwischen den einzelnen Schichten sollten 24 Stunden oder länger Trocknungszeit liegen. Ovagrundol hat aufgrund seiner Kautschuk- und Owatrolbasis eine langanhaltend gute Elastizität und somit eine ordentliche Steinschlagbeständigkeit.

Der alusilberne Farbton der Grundierung ist sogar sehr schön, wenn das gefällt der kann es so belassen, sollte aber mindestens 3-4 Schichten aufgetragen haben, ein weiterer Schutz ist dann nicht nötig.



Meistens sollen Achsen und Lenkungsteile allerdings schwarz sein, deshalb haben wir hier noch 1-2 Schichten Chassislack O.H. aufgetragen, jeweils auch wieder mit mindestens 24 Stunden Zwischentrocknungszeit. Der Chassislack O.H. enthält wie Ovagrundol auch Owatrol Öl. Durch diesen Ölanteil bleiben die Lacke dauerhaft elastisch, vor allem aber verlaufen die aufgetragenen Schichten, einschließlich dem Roststopper Owatrol Öl und der Grundierung absolut glatt und ohne Pinselstriche. Die Oberfläche sieht also aus wie perfekt lackiert. Im gezeigten Beispiel wurde alles ausschließlich mit einem Pinsel aufgetragen.



Auch wenn die Beschichtung oberflächlich relativ schnell trocken und stabil wird, die komplette Durchtrocknung und richtig feste Anbindung an das Metall kann ein paar Wochen dauern. In der Anfangszeit sollte man also noch etwas vorsichtig an der Oberfläche hantieren.

Chassislack O.H. ist in ein paar bunten Standardfarbtönen sofort ab Lager lieferbar, mit ca. 8 Tagen Lieferzeit können wir nahezu jeden RAL-Farbtönen anbieten.



Das hier gezeigte Vorgehen eignet sich nicht nur für Achsteile etc., es kann genauso gut für den kompletten Fahrzeugboden, den Innenraum sowie für die Radhäuser eingesetzt werden.

